Scheda tecnica

ALFEA BLOCK AMIANTO

Descrizione	Prodotto a base di resina elastomerica acrilica reticolante ai raggi UV. Forma una spessa membrana sulla superficie del manufatto che permette di incapsulare le fibre di cemento amianto conforme alla norma UNI 10686. Per una corretta posa in opera è necessario applicar più mani di prodotto, in colore contrastante per garantire l'applicazione della quantità richiesta.
Classificazioni	CLASSIFICAZIONE COV **Pitture per pareti esterne di supporto minerale** UE di Valore limite COV per ALFEA Blok Amianto (cat A/c): 40 g/lt Alfea Block Amianto contiene al massimo 40 g/lt CLASSIFICAZIONE UNI 8681 B.4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, mono componente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. CLASSIFICAZIONE UNI EN 1062-1 G3 E2 S1 V1 W3 A0 C0
Caratteristiche	MASSA VOLUMICA G/ML UNI 8910: 1,250-1,400 VISCOSITÀ BROOKFIELD CPS: 20000-25000 SPESSORE SECCO CONSIGLIATO MICRON PER MANO: 150 SECCO AL TATTO H: 2 SECCO IN PROFONDITÀ H: dopo 24 SOVRAVERNICIABILITÀ H: 24
Norma EN 1062-1	DENSITÀ KG/L: 1,250-1,400 GRANULOMETRIA MASSIMA: 150 SPESSORE DEL FILM SECCO: minimo 150 DIFFUSIONE DEL VAPORE D'ACQUA: Sd 0,12 per 100 micron secchi PERMEABILITÀ ALL'ACQUA: W maggiore 150 OPACITÀ: opaco

Preparazione del substrato	**INTONACI NUOVI CON FINITURA AL CIVILE** Attendere la totale stagionatura, accurata spazzolature, applicare una mano di fissativo. **INTONACI IRREGOLARI MAI TINTEGGIATI** Accurata spazzolatura, uniformare le superfici con apposito rasante dopo aver inumidito la superficie, attendere almeno 10 giorni per favorire la completa stagionatura. Applicare una mano di fissativo. **INTONACI AMMALORATI, SFARINANTI** Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti, attendere la completa stagionatura, applicare una mano di fissativo. **VECCHIE PITTURE ORGANICHE SFARINANTI BEN ANCORATE** Rimuovere eventuali incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHIE PITTURE ORGANICHE NON ADERENTI** Rimozione totale delle pitture esistenti e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI NON ADERENTI** Rimozione totale dei rivestimenti esistenti con il sistema più idoneo e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI BEN ADERENTI MA SFARINANTI SUPERFICIALMENTE** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di **fissativo.** **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI CERAMIZZATI BEN ANCORATI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI MINERALI BEN ADERENTI MA SFARINANTI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitua, applicare una mano di fissativo. **SUPERFICI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI MUSCHI, MUFFE O LICHENI** Rimuovere i microorganismi presenti con idropulitura, applicare una mano di disinfettante per pareti. Adottare il ciclo idoneo.
Metodo di applicazione	Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata
Diluizione	• Rullo • Pennello Dal 15% al 20% con acqua
Resa	3-4 mq/lt La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione dotato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C, umidità relativa max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Resistenza all'acqua piovana	Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C, U:R: max 85%). Qualora il prodotto in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporanea non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo successivi eventi piovosi.