Scheda tecnica

ALFEA CONCENTRATO

Descrizione	Isolante per muri a elevata penetrazione, per esterno ed interno. Penetra in profondità per ridurre ed unificare l'assorbimento degli intonaci e per rinforzare il fondo da verniciare. Non risente minimamente dell'azione di eventuale alcalinità del supporto. Idoneo per la preparazione di intonaci civili, calcestruzzo, agglomerati di cemento amianto, stucco a colla o gesso, cartongesso e pareti pitturate a calce.
Classificazioni	**CLASSIFICAZIONE COV** **Primer fissanti** Valore limite UE per COV per Alfea Concentrato (cat A/h): 30 g/lt (2010) Alfea Concentrato contiene al massimo 30g/lt di COV. **CLASSIFICAZIONE UNI 8681 A.0.B.0.A.2.FB** Vernice per strato d'impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, stirolo acrilica.
Caratteristiche	**MASSA VOLUMICA ISO 2011-1:** 0,980 - 1,020 g/ml **VISCOSITÀ BROOKFIELD ASTM D 2196:** 3000-5000 cps **RESA TEORICA PER MANO ISO 7254:** 15 -17 mq/lt **SECCO AL TATTO H:** 1 **SOVRAVERNICIABILITÀ H:** 4-6 **SECCO IN PROFONDITÀ H:** 4-6
Preparazione del substrato	**INTONACI NUOVI CON FINITURA AL CIVILE** Attendere la totale stagionatura, accurata spazzolature, applicare una mano di fissativo. **INTONACI IRREGOLARI MAI TINTEGGIATI** Accurata spazzolatura, uniformare le superfici con apposito rasante dopo aver inumidito la superficie, attendere almeno 10 giorni per favorire la completa stagionatura. Applicare una mano di fissativo. **INTONACI AMMALORATI, SFARINANTI** Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti, attendere la completa stagionatura, applicare una mano di fissativo.

	VECCHIE PITTURE ORGANICHE SFARINANTI BEN ANCORATE Rimuovere eventuali incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHIE PITTURE ORGANICHE NON ADERENTI** Rimozione totale delle pitture esistenti e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI NON ADERENTI** Rimozione totale dei rivestimenti esistenti con il sistema più idoneo e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI BEN ADERENTI MA SFARINANTI SUPERFICIALMENTE** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI CERAMIZZATI BEN ANCORATI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI MINERALI BEN ADERENTI MA SFARINANTI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitua, applicare una mano di fissativo. **SUPERFICI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI MUSCHI, MUFFE O LICHENI** Rimuovere i microorganismi presenti con idropulitura , applicare una mano di **disinfettante per pareti**. Adottare il ciclo idoneo.
Metodo di applicazione	• Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata • Applicazione ad airless: ugello 0,38-0,53 mm/pressione 160-180 bar
Diluizione	• Rullo 1:4 - 1:6 con acqua • Pennello 1:4 - 1:6 con acqua • Airless 1:4 - 1:6 con acqua
Resa	La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C, umidità relativa max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza Negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo