Scheda tecnica

ALFEA GROND

Descrizione	Consolidante pigmentato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Idoneo per la preparazione di supporti destinati alla tinteggiatura interna ed esterna. L'elevato potere impregnante consolida ed uniforma il supporto mascherando il colore dello stesso, permettendo in alcuni casi di ridurre il numero di mani dei prodotti di finitura.
Classificazioni	**CLASSIFICAZIONE COV** **Primer fissanti** UE di Valore limite COV per Alfea Grond (cat A/c): 30 g/lt Alfea Grondcontiene al massimo 30 g/lt **CLASSIFICAZIONE UNI 8681 A.0.B.0.A.2.FB** Vernice per strato d'impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
Caratteristiche	**MASSA VOLUMICA G/ML UNI 8910:** 1,470-1,570 **VISCOSITÀ BROOKFIELD CPS:** 20000-25000 **SPESSORE SECCO CONSIGLIATO MICRON PER MANO:** 80-100 **SECCO AL TATTO H:** 1 **SECCO IN PROFONDITÀ H:** 24 **SOVRAVERNICIABILITÀ H:** 6-8
Preparazione del substrato	**INTONACI NUOVI CON FINITURA AL CIVILE** Attendere la totale stagionatura, accurata spazzolature, applicare una mano di fissativo. **INTONACI IRREGOLARI MAI TINTEGGIATI** Accurata spazzolatura, uniformare le superfici con apposito rasante dopo aver inumidito la superficie, attendere almeno 10 giorni per favorire la completa stagionatura. Applicare una mano di fissativo. **INTONACI AMMALORATI, SFARINANTI** Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti, attendere la completa stagionatura, applicare una mano di fissativo.

	VECCHIE PITTURE ORGANICHE SFARINANTI BEN ANCORATE Rimuovere eventuali incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHIE PITTURE ORGANICHE NON ADERENTI** Rimozione totale delle pitture esistenti e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI NON ADERENTI** Rimozione totale dei rivestimenti esistenti con il sistema più idoneo e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI BEN ADERENTI MA SFARINANTI SUPERFICIALMENTE** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di **fissativo.** **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI CERAMIZZATI BEN ANCORATI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI MINERALI BEN ADERENTI MA SFARINANTI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitua, applicare una mano di fissativo. **SUPERFICI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI MUSCHI, MUFFE O LICHENI** Rimuovere i microorganismi presenti con idropulitura , applicare una mano di **disinfettante per pareti**. Adottare il ciclo idoneo.
Metodo di applicazione	Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata
Diluizione con acqua	• Rullo pronto uso • Pennello pronto uso
Resa	5-7 mq/lt La resa può variare an base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supportie al sistema di applicazione dotato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C, umidità relativa max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Resistenza all'acqua piovana	Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C, U:R: max 85%). Qualora il prodotto in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporanea non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo successivi eventi piovosi.