Scheda tecnica

ALFEA K-FLEX SINT

Descrizione	Sottofondo fibrato ,uniformante e promotore di adesione delle pitture tradizionali. Particolarmente indicato per uniformare intonaci vecchi su cui ci siano stati fatti rappezzi recenti e grazie al suo potere riempitivo è indicato anche per le cavillature da ritiro. Sovraverniciabile con qualsiasi finitura tradizionale a base acquosa, per la quale risulta essere un ideale substrato.
Classificazioni	CLASSIFICAZIONE COV **Primer fissanti** UE di Valore limite COV per Alfea K-Flex Sint (cat A/c): 30 g/lt Alfea K-Flex Sint contiene al massimo 30 g/lt CLASSIFICAZIONE UNI 8681A.0.B.0.A.2.FB Vernice per strato d'impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
Caratteristiche	MASSA VOLUMICA G/ML UNI 8910: 1,700-1,750 g/ml VISCOSITÀ BROOKFIELD ASTM D 2196: 20000-25000 cps SPESSORE SECCO CONSIGLIATO MICRON PER MANO: 400-500 SECCO AL TATTO H: 1 SECCO IN PROFONDITÀ H: 24 SOVRAVERNICIABILITÀ H: 6-8
Preparazione del substrato	INTONACI NUOVI CON FINITURA AL CIVILE Attendere la totale stagionatura, accurata spazzolature, applicare una mano di fissativo. INTONACI IRREGOLARI MAI TINTEGGIATI Accurata spazzolatura, uniformare le superfici con apposito rasante dopo aver inumidito la superficie, attendere almeno 10 giorni per favorire la completa stagionatura. Applicare una mano di fissativo. INTONACI AMMALORATI, SFARINANTI Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti, attendere la completa stagionatura, applicare una mano di fissativo. VECCHIE PITTURE ORGANICHE SFARINANTI BEN ANCORATE Rimuovere eventuali incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo.

	VECCHIE PITTURE ORGANICHE NON ADERENTI Rimozione totale delle pitture esistenti e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI NON ADERENTI** Rimozione totale dei rivestimenti esistenti con il sistema più idoneo e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI BEN ADERENTI MA SFARINANTI SUPERFICIALMENTE** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di **fissativo.** **VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI CERAMIZZATI BEN ANCORATI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. **VECCHI RIVESTIMENTI MINERALI BEN ADERENTI MA SFARINANTI** Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitua, applicare una mano di fissativo. **SUPERFICI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI MUSCHI, MUFFE O LICHENI** Rimuovere i microorganismi presenti con idropulitura , applicare una mano di **disinfettante per pareti**. Adottare il ciclo idoneo.
Metodo di applicazione	Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata
Diluizione con acqua	• Rullo pronto uso • Pennello pronto uso
Resa	La resa può variare an base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione dotato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C , umidità relativa max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Resistenza all'acqua piovana	Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C, U:R: max 85%). Qualora il prodotto in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporanea non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo successivi eventi piovosi.