



Scheda tecnica

ALFEA PRIMER PER CAPPOTTO

Descrizione	A base di resina sintetica in dispersione acquosa, inerti riempitivi fini e pigmenti solidi alla luce e agli alcali. Fondo isolante per superfici minerali nuove e compatte, specifico per la preparazione di supporti su sistemi di isolamento. Compatibile con sistemi acrilici e acril-silossanici di aspetto opaco.
Classificazioni	CLASSIFICAZIONE COV Primer fissanti UE di Valore limite COV per Alfea Primer per Cappotto (cat A/c): 30 g/lt Alfea Primer per Cappotto contiene al massimo 30 g/lt CLASSIFICAZIONE UNI 8681 A.O.B.O.A.2.FB Vernice per strato d'impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
Caratteristiche	MASSA VOLUMICA ISO 2011-1: 1,60-1,65 g/ml VISCOSITÀ BROOKFIELD ASTM D 2196: 13.000-14.000 cps SPESSORE SECCO CONSIGLIATO ASTM D 1186: micron per mano 50-100 SECCO AL TATTO H: 1 SECCO IN PROFONDITÀ H: 4 SOVRAVERNICIABILITÀ H: 4
Metodo di applicazione	• Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata • Applicazione ad airless: ugello 0,38-0,53 mm/pressione 160-180 bar
Diluizione	• Rullo • Pennello Diluibile fino al 50% con acqua
Resa	La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C, umidità relativa max 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo.