



Scheda tecnica

ALFEA WATER FIX SILOX

Descrizione	Fissativo-protettivo silossanico ad acqua, idrorepellente e consolidante dell'intonaco. Per esterni ed interni, su qualsiasi tipo di intonaco. Raccomandato per supporti microfessurati, calcestruzzo degradato ecc. Riverniciabile con qualsiasi pittura sintetica. Primer indispensabile per le pitture silossaniche. Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe.
Classificazioni	CLASSIFICAZIONE COV Primer fissanti Valore limite UE per COV per Alfea Water Fix Silox (cat A/h): 30 g/lt (2010) Alfea Water Fix Silox contiene al massimo 30g/lt di COV CLASSIFICAZIONE UNI 8681 A.O.B.O.A.2.FC Vernice per strato d'impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrisilossanica.
Caratteristiche	MASSA VOLUMICA ISO 2011-1: 0,980 - 1,020 g/ml VISCOSITÀ BROOKFIELD ASTM D 2196: 1000-53000 cps RESA TEORICA PER MANO ISO 7254: 10 -15 mq/lt SECCO AL TATTO H: 1 SECCO IN PROFONDITÀ H: 24 SOVRAVERNICIABILITÀ H: 4 - 6 COEFFICIENTE RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE ACQUEO: DIN 52615 30u ASSORBIMENTO DI ACQUA CAPILLARE DIN 52615 W: 0,08 kg/h per mq
Preparazione del substrato	INTONACI NUOVI CON FINITURA AL CIVILE Attendere la totale stagionatura, accurata spazzolature, applicare una mano di fissativo. INTONACI IRREGOLARI MAI TINTEGGIATI Accurata spazzolatura, uniformare le superfici con apposito rasante dopo aver inumidito la superficie, attendere almeno 10 giorni per favorire la completa stagionatura. Applicare una mano di fissativo. INTONACI AMMALORATI, SFARINANTI Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti, attendere la completa stagionatura, applicare una mano di fissativo. VECCHIE PITTURE ORGANICHE SFARINANTI BEN ANCORATE Rimuovere eventuali incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo.

	VECCHIE PITTURE ORGANICHE NON ADERENTI Rimozione totale delle pitture esistenti e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI NON ADERENTI Rimozione totale dei rivestimenti esistenti con il sistema più idoneo e successiva idropulitura, applicare una mano di fissativo. VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI BEN ADERENTI MA SFARINANTI SUPERFICIALMENTE Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. VECCHI RIVESTIMENTI ORGANICI CERAMIZZATI BEN ANCORATI Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. VECCHI RIVESTIMENTI MINERALI BEN ADERENTI MA SFARINANTI Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura, applicare una mano di fissativo. SUPERFICI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI MUSCHI, MUFFE O LICHENI Rimuovere i microorganismi presenti con idropulitura, applicare una mano di disinfettante per pareti. Adottare il ciclo idoneo.
Metodo di applicazione	• Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata • Applicazione ad airless: ugello 0,38-0,53 mm/pressione 160-180 bar
Diluizione	Pronto uso
Resa	La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C, umidità relativa max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo.