Scheda tecnica

ORANGE QUARZ

Descrizione	Pittura plastica riempitiva, a base di copolimeri stirolacrilici , farine di quarzo selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Per una protezione efficace e duratura e per una ottima decorazione, per esterni ed interni. Per uso professionale. Protezione duratura contro la crescita di alghe e funghi.
Classificazioni	**CLASSIFICAZIONE UNI 8681** Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essicamento fisico, opaca, acrilica **CLASSIFICAZIONE VOC** Cat A/c; limite 40 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di Cov
Caratteristiche	Prodotto di grande facilità applicativa, ottima copertura e resistenza agli agenti atmosferici e industriali. **PESO SPECIFICO:** 1,60-1,65 kg/lt a 20°C **VISCOSITÀ:** 13-14.000 Cps a 20°C **SPESSORE DEL FILM SECCO:** 90/100 micron **ESSICAZIONE COMPLETA:** 4 h a 20°C e 65% U.R. **SOVRAPPLICAZIONE:** minimo 4 ore a 20°C e 65% U.R. **COLORE:** bianco, tinte di cartella e a campione.
Impieghi	In esterno ed interno, su intonaco civile, rustico, cemento, cemento amianto, anche se per questi due ultimi consigliamo la protezione specifica con ALFEA BOLIN (scheda con cod.127) ottimo sul nuovo e idoneo per rifacimenti di vecchie superfici e facciate adeguatamente preparate. Da applicare in due o più mani. Consigliamo sul vecchio un pre trattamento con imprimitura di Alfea Fissativo al solvente, e sul nuovo, con Alfea Concentrato. (vedi scheda con cod.403-402).
Metodo di applicazione	• Rullo • Pennello

Diluizione	Dal 15% al 25% con acqua
Resa	7-8 mq/lt pratica 4-4,5 mq/lt su due mani, con supporto liscio e ben preparato
Avvertenze	Per i migliori risultati preparare con cura il supporto. Su vecchi intonaci e vecchie pitture è opportuna un'accurata pulizia del supporto con raschiatura e lavaggio (possibilmente a vapore e/o pressione). Applicare Alfea Concentrato e/o Alfea Fissativo al solvente. Non lavorare sotto l'azione diretta del sole, di vento forte, nebbia e alta umidità dell'aria con incombenza di pioggia o gelate notturne. Temperatura d'applicazione: da 6°a 34°C. Conservare al riparo dal gelo.